





Gesteinskörnungen für
Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach EN 13043

		Sortenverzeichnis										Nr. der Leistungserklärung:						
Werk Hagen-Hohenlimburg										0785-CPR-31-312-13		0785 13						
Gesteinsart: Kalkstein / Dolomit, devonischer Massenkalk																		
Lieferkörnung	Kornzusammensetzung	Toleranzkategorie	Gehalt an Feinanteilen	Qualität der Feinanteile	Kornform <i>SI</i>	Anteil gebrochener Oberflächen	Fließkoeffizient	Rohdichte	Wasseraufnahme	Widerstand gegen Frost-Beanspruchung	Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (NaCl)	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	Widerstand gegen Zertrümmerung SZ	Sonnenbrand von Basalt	Widerstand gegen Zertrümmerung nach Hitzebeanspruchung	grobe organische Verunreinigungen	Widerstand gegen Polieren
	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Mg/m ³	Kat.	Kat.	M.-%	M.-%	%	Kat.	Kat.	M.-%	Kat.	Kat.
0/2 P	G _{F85}	–	<i>f</i> ₁₆	–	–	–	<i>Ecs</i> 30	2,66	–	<i>F</i> ₁	2,7	0,9	95	<i>SZ</i> ₂₂	NPD ¹	<i>V</i> _{SZ} = 3,2	<i>m</i> _{LPC0,1}	NPD ¹
0/2	G _{F85}	–	<i>f</i> ₃	–	–	–	<i>Ecs</i> 35											
2/5	G _{C90/10}	–	<i>f</i> ₂	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}	–	2,71	<i>WA</i> ₂₄₁									
2/8	G _{C90/15}	<i>G</i> _{20/17,5}	<i>f</i> ₂	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												
5/8	G _{C90/15}	–	<i>f</i> ₂	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												
5/22	G _{C90/15}	<i>G</i> _{20/17,5}	<i>f</i> ₂	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												
8/11	G _{C90/15}	–	<i>f</i> ₂	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												
8/16	G _{C85/20}	–	<i>f</i> ₁	–	<i>SI</i> ₂₀	<i>C</i> _{100/0}												
8/22	G _{C90/15}	<i>G</i> _{20/15}	<i>f</i> ₁	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												
11/16	G _{C90/15}	–	<i>f</i> ₁	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												
16/22	G _{C90/15}	–	<i>f</i> ₁	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												
16/32	G _{C90/15}	–	<i>f</i> ₁	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												
22/32	G _{C90/20}	–	<i>f</i> ₁	–	<i>SI</i> ₁₅	<i>C</i> _{100/0}												

keine Anforderungen (NR) in D an: Plattigkeitskennzahl (*FI*), Widerstand gegen Zertrümmerung (*LA*), Abriebwert (*AAV*), Widerstand gegen Verschleiß (*M_{DE}*), Abrieb durch Spikereifen (*A_N*), Raumbeständigkeit (*V*), gefährliche Substanzen

¹ NPD = Eigenschaft nicht ermittelt