





Gesteinskörnungen für
Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach EN 13043

		Sortenverzeichnis		Nr. der Leistungserklärung:													
Werk Hagen-Hohenlimburg		Gesteinsart: Kalkstein / Dolomit, devonischer Massenkalk		0785-CPR-31-312-13		0785 13											
Lieferkörnung	Kornzusammensetzung	Toleranzkategorie	Gehalt an Feinanteilen	Qualität der Feinanteile	Kornform S/	Anteil gebrochener Oberflächen	Fließkoeffizient	Rohdichte	Wasseraufnahme	Widerstand gegen Frost-Beanspruchung	Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (NaCl)	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	Widerstand gegen Zertrümmerung SZ	Sonnenbrand von Basalt	Widerstand gegen Zertrümmerung nach Hitzebeanspruchung	Widerstand gegen Polieren
	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Mg/m ³	Kat.	Kat.	M.-%	M.-%	%	Kat.	Kat.	M.-%	Kat.
0/2 P	Gf85	-	f ₁₆	-	-	-	Ecs30	2,74	-	F ₁	3,4	0,2	95	SZ ₂₂	NPD ¹	V _{SZ} = 3,7	NPD ¹
0/2	Gf85	-	f ₃	-	-	-	Ecs35										
2/5	Gc90/10	-	f ₂	-	S ₁₅	C _{100/0}	-	2,72	WA ₂₄₁								
2/8	Gc90/15	G _{20/17,5}	f ₂	-	S ₂₀	C _{100/0}											
5/8	Gc90/15	-	f ₂	-	S ₁₅	C _{100/0}											
5/22	Gc90/15	G _{20/17,5}	f ₂	-	S ₁₅	C _{100/0}											
8/11	Gc90/15	-	f ₂	-	S ₁₅	C _{100/0}											
8/16	Gc85/20	-	f ₁	-	S ₂₀	C _{100/0}											
8/22	Gc90/15	G _{20/15}	f ₁	-	S ₁₅	C _{100/0}											
11/16	Gc90/15	-	f ₁	-	S ₁₅	C _{100/0}											
16/22	Gc90/15	-	f ₁	-	S ₁₅	C _{100/0}											
16/32	Gc90/15	-	f ₁	-	S ₁₅	C _{100/0}											
22/32	Gc90/20	-	f ₁	-	S ₂₀	C _{100/0}											

keine Anforderungen (NR) in D an: Plattigkeitskennzahl (FI), Widerstand gegen Zertrümmerung (LA), Abriebwert (AAV), Widerstand gegen Verschleiß (M_{DE}), Abrieb durch Spikereifen (A_N), Raumbeständigkeit (V), gefährliche Substanzen

¹ NPD = Eigenschaft nicht ermittelt